## Scheda tecnica dei dati Stato al 08.04.2014

FB 5-021 F02 Rev. 1



# **DINITROL 6080**

Fiberplast – mastice rinforzato con fibra di vetro

### Proprietà del prodotto:

DINITROL 6080 Fiberplast è un mastice bicomponente a base di poliestere rinforzato con fibra di vetro

#### Campi di applicazione:

Le zone arrugginite sulle parti della carrozzeria possono essere superate senza stuoie in fibra di vetro. Dopo essersi completamente indurito, Fiberplast può essere carteggiato o ritoccato con il mastice (per esempio DINITROL 6050 Polyplast).

Fiberplast viene lavorato anche sulle parti dei veicoli che durante la marcia si muovono/torcono. Miglior assorbimento di potenza grazie alle fibre di vetro.

#### Lavorazione:

La superficie sottostante deve essere priva di grasso, senza ruggine e ruvida, i bordi arrugginiti devono essere rimossi. Mescolare intensamente il mastice con una quantità del 2% – 3% di pasta autoindurente.

A seconda della temperatura e dell'indurente utilizzato, il tempo di lavorazione è di circa 5 minuti. Le attrezzature di lavorazione devono essere subito pulite con un diluente nitro o con un diluente per vernici, poiché il materiale indurito non è più solubile.

#### Dati tecnici:

Base per le materie prime:	Resine poliestere insature
Sistema indurente:	Pasta di benzoilperossido G 50" IG
Punto di infiammabilità:	> 21°C
Peso spec:	1,24 g/ml
Tempo di lavorazione 2% indurente	ca. 5 min
Indurimento / carteggiabile	ca. 30 minuti, a seconda della temperatura e dello spessore applicato
Periodo di stoccaggio:	12 mesi (15°C – 25°C)
Dimensione della confezione:	0,750 kg 1,5 kg

Nota: Richiudere bene gli imballaggi aperti.

Le informazioni di sicurezza sono riportate sull'etichetta o sulla relativa scheda dei dati.

Le informazioni fornite in questo foglio esplicativo sono il risultato di un'attenta ricerca. Fintantoché si riferiscono all'applicazione, devono essere considerate come un suggerimento conforme a livello di esperienza pratica. In virtù della versatilità delle modalità applicative e lavorative non possiamo assumere alcuna responsabilità. Pertanto, non viene fondato alcun rapporto giuridico contrattuale né sorgono obblighi complementari derivanti da eventuali contratti di compravendita.

All data and recommentions are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH Pyrmonter Str. 76 D-32676 Lügde Telefono: +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0 Telefax: +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60

E-Mail: service@dinol.com